

AKRYTHANE

Watergedragen 1K Polyurethaan-Acrylaat Vernis

Type

1K PU-Acrylaat

Toepassing

Hout / Parket / Beton

Glans

Mat - Satijn - Glans

PRODUCTOMSCHRIJVING

AKRYTHANE is een 1K vernis op basis van een watergedragen polyurethaan-acrylaatdispersie. Na droging wordt een harde film gevormd met een uitstekende mechanische, water- en chemische weerstand. Door de specifieke bindmiddelcombinatie worden de eigenschappen van zowel **PU** (weerstandigheid, hardheid, taaiheid) als **acrylaat** (slijtvastheid, flexibiliteit) volledig in de film geïncorporeerd.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN

- **Hout & Interieur:** Ideaal voor het vernissen van parket, trappen, meubelen en binnenschrijnwerk.
- **Minerale ondergronden:** Geschikt als stofvrije en beschermende sealer voor betonvloeren (na proefvlak).
- **Buitengebruik:** Dankzij de PU-component uitstekend bestand tegen weersinvloeden en UV-straling (niet-vergelend).

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	Watergedragen Polyurethaan-Acrylaatdispersie
Glansgraden	Mat, Satijn en Glanzend
Dichtheid	ca. 1,03 kg/liter
Verschijningsvorm	Melkachtige vloeistof (kleurloos na droging)
Rendement	10 – 12 m ² /liter per laag
Houdbaarheid	Min. 12 maanden in originele, gesloten verpakking (vorstvrij)

GEBRUIKSAANWIJZING & APPLICATIE

De ondergrond moet volledig droog, zuiver, vetvrij en draagkrachtig zijn. Voorheen geverniste oppervlakken mat schuren en ontstoffen.

Applicatie	Kwast, rol of spuit.
Verdunning	Gebruiksklaar (max. 5% water toevoegen indien nodig).
Droogtijd (@ 20°C)	Stofdroog na 30 - 60 min. / Overschilderbaar na 4 - 6 uur.
Reiniging	Gereedschap direct reinigen met water .

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Geurarm en milieuvriendelijk.

- Snelle doordroging en vroege waterbestendigheid.
- Zeer goede kras- en stootvastheid.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Email: info@degryseverf.be | Web: www.degryseverf.be