

POLYBOUND PRIMER 60

1-Component Polyurethaan Impregnatie- en Hechtlaag

Type	Vochthardend PU Prepolymeer
Uitzicht	Kleurloos (Satijn tot licht glanzend)
Gebruik	Klaar voor gebruik

PRODUCTOMSCHRIJVING :

POLYBOUND PRIMER 60 is een hoogwaardige, ééncomponent polyurethaan impregnatie laag met een hoge abrasieweerstand en uitstekende chemische resistentie. Het product is specifiek ontwikkeld als primer voor 1- of 2-component vloersystemen en als bindmiddel voor het stofvrij maken van betonvloeren, cementvloeren en chappes.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSINGEN :

- **Impregneerlaag:** Dringt diep in de ondergrond door voor een optimale verankering van de afwerklaag.
- **Stofvrij maken:** Bindt losse deeltjes en verhardt het oppervlak van poreuze beton- en cementvloeren.
- **Weerstand:** Hoge slijtvastheid (abrasie) en goede bestendigheid tegen diverse chemicaliën.
- **Hechting:** Fungeert als vitale brug tussen de minerale ondergrond en de verf- of harslaag.

ONDERGROND & VOORBEHANDELING :

Belangrijk: De ondergrond moet droog, stofvrij en vrij van cementslam, kalkuitbloedingen of curing compound zijn. Vloeren met vet- of olieplekken vereisen een zeer grondige voorbehandeling (hete soda-oplossing). Bij verontreiniging door migrerende oliën kan delaminatie optreden; test altijd op een proefvlak.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Rendement (als primer)	80 - 150 g/m² (tot verzadiging)
Rendement (stofvrij maken)	150 - 250 g/m² (bij voorkeur 2 lagen)
Stofvrij (20°C)	1 uur
Kleefvrij (20°C)	6 uur
Beloopbaar	12 - 14 uur
Reiniging / Verdunning	Thinner 41 of Thinner 100

VERWERKING & OVERSCHILDERBAAR :

- **Aanbrengen:** Gebruik een langharige borstel of een rol. Breng aan tot verzadiging van de ondergrond.
- **Interval:** Overschilderbaar zodra het oppervlak kleefvrij is (na min. 6 uur, bij voorkeur 14 uur tussen 2 lagen).
- **Maximale wachttijd:** Overschilderen binnen **20 uur**. Bij overschrijding van dit interval moet de laag mechanisch opgeruwd worden en ontvet worden met Thinner 41 voor een goede hechting van de volgende laag.
- **Houdbaarheid:** 1 jaar in originele ongeopende verpakking. Na opening beperkt houdbaar door vochtgevoeligheid.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.