

TERMITEK DECOR

Duurzame solventgedragen houtbeits op basis van speciale oliën

Basis:
Oliën & Alkydhars

Kenmerk:
Schilfert niet af

Oplosbaarheid:
Solventgedragen

PRODUCTOMSCHRIJVING :

TERMITEK DECOR is een hoogwaardige bescherming voor hout op basis van een complex mengsel van speciaal behandelde oliën en alkyd bindmiddelen. Het product penetreert diep in de houtvezels, waardoor de natuurlijke structuur van het hout behouden blijft terwijl het optimaal beschermd wordt tegen weersinvloeden. TERMITEK is specifiek ontwikkeld als oplossing voor tropische en subtropische houtsoorten die door hun natuurlijke harsen vaak moeilijk te behandelen zijn met klassieke verven of vernissen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP: DIT PRODUCT SCHILFERT NIET AF!

TECHNISCHE GEGEVENS :

Consistentie	Vloeibaar
Densiteit (20°C)	± 0,810 kg/l
Viscositeit	60-80s (DinCup 4)
Stofdroog (20°C)	Ca. 3 uur
Volledig droog	Ca. 24 uur
Verbruik	100 à 150 ml/m²
VOC-gehalte	500 g/l

EIGENSCHAPPEN :

- **Duurzaam & Prijsgunstig:** Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- **Penetrerend:** Voorkomt afpellen door natuurlijke harsen.
- **Gebruiksvriendelijk:** Zeer makkelijk toe te passen, ook voor niet-professionals.
- **Natuurlijk:** Accentueert de houttekening en voorkomt vergrijzing.

ONDERGRONDEN & VOORBEREIDING :

- **Geschikt voor:** Alle houtsoorten (incl. tropisch en subtropisch).
- **Toestand:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- **Nieuw hout:** Voorbehandelen met 1 laag Termitex Special voor een optimale basis.
- **Voorbereiding:** Na droging licht opschuren (korrel 180 of staalwol) en grondig afstoffen.

VERWERKING :

- **Methode:** Borstel, pistool of drenking.
- **Lagen:** 2 à 3 lagen aanbrengen met een tussentijd van 24 uur.
- **Tussenslagen:** Eventueel licht opschuren en afstoffen tussen de lagen.
- **Onderhoud:** Bij verwerking (na enkele jaren) volstaat het aanbrengen van 1 à 2 nieuwe lagen zonder intensief schuiven.
- **Reiniging:** White Spirit of Verdunning D2.

HOUDBAARHEID & OPSLAG :

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats (+5°C tot +25°C). Product is ontvlambaar; verwijderd houden van warmtebronnen.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be