

T 401

Sneldrogend vinyl-copolymeer systeem met roestwerende eigenschappen

Basis:

Vinyl-copolymeer

Kleur:

Elke gewenste kleur

Kenmerk:

Onverzeepbaar & watervast

PRODUCTOMSCHRIJVING :

T 401 is een sneldrogend verfsysteem op basis van vinyl-copolymeren met uitstekende anti-corrosieve eigenschappen. Het product is onverzeepbaar, volledig watervast en ongevoelig voor veroudering. Dankzij de zeer goede chemische weerstand en de lage vuilaanhechting is het systeem uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Fysische toestand	Visceuze vloeistof
Densiteit (20°C)	1,12 kg/l (± 0.02)
Viscositeit	75 KU (± 10)
Kleur / Uitzicht	Diverse kleuren
Houdbaarheid	Min. 12 maanden (koel/droog)

TOEPASSINGEN & HECHTING :

T 401 vertoont een uitstekende hechting op een breed scala aan ondergronden:

- **Metalen:** IJzer, zink, aluminium, verzinkt staal en metallisatie.
- **Minerale basis:** Beton, cement en baksteen.
- **Kunststoffen:** Hard PVC.

ONDERGRONDEN & VOORBEREIDING :

Nieuw Staal: Meerdere lagen T 401 aanbrengen tot een minimale droge filmdikte (DFT) van **80 micron**.

Onderhoud: Oppervlak zorgvuldig reinigen. Zouten verwijderen door afspuiten met schoon leidingwater onder hoge druk. Roest verwijderen d.m.v. stralen (bij voorkeur Sa 2½).

OPGELET:

Mechanisch of handmatig ontroesten levert een lagere kwaliteit dan stralen en resulteert meestal in een kortere beschermingsduur.

VERWERKING :

- **Methode:** Borstel, rol of pistool.
- **Lagen:** 1 tot 3 lagen aanbrengen.
- **Laagdikte:** Minimum 60 micron droge film.
- **Interval:** 12 tot 24 uur tussen de lagen.
- **Temperatuur:** +5°C tot +25°C.

ONDERHOUD & REINIGING :

- **Reinigingsmiddel:** Verdunning 100 of Verdunning D9.
- **Reparatie:** Mogelijk met hetzelfde materiaal.
- **Opslag:** In gesloten originele verpakking op een droge en koele plaats.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.