

VIRTOL HS

High Solid 3-in-1 unilak op alkydharsbasis

Type:
High Solid Systeem

Uiterlijk:
Zijdemat / Mat

Basis:
Gemodificeerde Alkydharsen

PRODUCTOMSCHRIJVING :

VIRTOL HS is een professionele lak met een hoog vastestofgehalte ("High Solid") op basis van gemodificeerde alkydharsen. Net als Virtol Mat fungeert dit product als een efficiënt 3-in-1 systeem (grond-, tussen- en eindlak). VIRTOL HS is specifiek ontwikkeld voor toepassingen op hout waarbij een duurzame, vochtregulerende bescherming vereist is zonder de toevoeging van oliën. Hoewel minder vullend dan de Mat-versie, biedt het een superieure weersbestendigheid en een strakke afwerking voor binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN :

- **High Solid:** Hogere laagdikte per laag en lagere VOS-emissie.
- **3-in-1 Systeem:** Vereenvoudigt de systeemopbouw op houten ondergronden.
- **Vochtregulerend:** Optimaal ademend vermogen voor houtwerk.
- **Weerbestendig:** Uitstekende UV-stabiliteit en kleurbehoud.
- **Glugdrogend:** Snelle droging en goede schuurbaarheid.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Basis	Alkydharsen (HS)
Vastestofgehalte	Hoog (High Solid)
Uiterlijk	Mat / Zijdemat
Overschilderbaar	Na min. 6-8 uur (20°C)
Houdbaarheid	12 mnd (ongeopend)

ONDERGRONDEN & VOORBEHANDELING :

- **Hout:** Alle zachte en harde houtsoorten, MDF, HDF en houtagglomeraten.
- **Toestand:** Schoon, droog, stof- en vetvrij.
- **Voorbereiding:** Tropische houtsoorten grondig ontvetten met Synthetische Thinner.
- **Metaal:** Niet geschikt voor ferro-metalen.

VERWERKING :

- **Methode:** Borstel, rol of pistool.
- **Lagen:** 2 tot 3 lagen op nieuwe ondergronden.
- **Droging:** Minimaal 6 uur tussentijd aanhouden.
- **Tussenschuren:** Licht opschuren met fijn schuurpapier (K220-K240) voor een optimale afwerking.
- **Temperatuur:** +5°C tot +25°C.

OPMERKING: VIRTOL HS is de ideale keuze voor houtprojecten waar een duurzame High Solid afwerking gewenst is zonder de vullende eigenschappen van oliegedragen systemen. Voor ferro-metalen adviseren wij het gebruik van Virtol Mat of een specifieke metaalprimer.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be