

CARLAK

Glanzende Eén-component Alkyd Afwerkingslak

- Basis
Gemodificeerde Alkydhars
- Kleuren
RAL & Op aanvraag
- Toepassing
Industrieel & Maritiem

PRODUCTOMSCHRIJVING

CARLAK is een professionele afwerkingslak op basis van een hoogwaardige één-component gemodificeerde alkydverf. Door de toevoeging van specifieke kleurpigmenten en additieven biedt dit product een uitstekende glans en duurzaamheid op rollend materieel en staalconstructies.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor het afschilderen van:

- Staalconstructies, containers, kranen en steigers.
- Landbouw- en bouwmachines, graafwerktuigen en aanhangwagens.
- Inzetbaar in landelijke, licht industriële en maritieme omgevingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleuraanbod	Verkrijgbaar in de meeste RAL-kleuren. Andere kleuren op aanvraag.
Verschijningsvorm	Visceuze vloeistof
Densiteit (20°C)	1,15 kg/L ± 0,02 (afh. van kleurpigment)
Viscositeit	75 KU ± 10
Vlampunt	> 39° C
VOC-gehalte	350 g/L
Houdbaarheid	12 maanden (koel en droog in originele verpakking)

ONDERGRONDEN & VOORBEHANDELING

NIEUW STAAL

Bij voorkeur stralen tot SA 2 ½. Verwijder alle walshuid en losse delen.
Primerlaag: Metalprimer grijs, T401 of een gecertificeerd equivalent (min. laagdikte 80µm DFT).

REPARATIES & ONDERHOUD

Oppervlak zorgvuldig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Zouten en wateroplosbare vervuiling verwijderen door afspuiten onder hoge druk met schoon leidingwater. Roest verwijderen d.m.v. stralen of mechanische ontroesting.

VERWERKING

Aanbrengmethode	Borstel, rol of pistool.
Opbouw	1 tot 3 lagen (min. totale droge filmdikte: 40-60 micron).
Overschildertijd	Mimimaal 24 uur tussen de lagen.
Temperatuur	Verwerken tussen + 5°C en + 25°C.
Reinigingsmiddel	White Spirit of D2.

LET OP: Mechanisch of handontroesten resulteert doorgaans in een kortere beschermingsduur vergeleken met stralen.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be