

TROPOL

Duurzame bescherming voor tropische en subtropische houtsoorten

Basis:

Alkyd & Plantaardige olie

Kenmerk:

Schilfert niet af

Uiterlijk:

Natuurlijke houtstructuur

PRODUCTOMSCHRIJVING :

TROPOL is een hoogwaardig mengsel van speciaal behandelde oliën en alkyd bindmiddelen, specifiek ontwikkeld voor de behandeling van houtsoorten die moeilijk te overschilderen zijn. Tropol laat het hout zijn natuurlijke structuur behouden en biedt een diepgaande bescherming. Het product is de ideale oplossing voor tropische en subtropische houtsoorten waar harsen vaak zorgen voor het afbladderen van klassieke verf- of vernisfilms.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP: DIT PRODUCT SCHILFERT NIET AF!

TECHNISCHE GEGEVENS :

Basis	Alkyd en plantaardige olie
Densiteit (20°C)	± 0,810 kg/l
Viscositeit	60-80s (DinCup 4)
Stofdroog (20°C)	Ca. 3 uur (bij 65% R.V.)
Volledig droog	Ca. 24 uur (bij 65% R.V.)
Verbruik	100 à 150 ml/m ²
VOC-gehalte	500 g/l

EIGENSCHAPPEN :

- **Duurzaam:** Jarenlang getest met uitstekende resultaten.
- **Oplossingsgericht:** Voorkomt vergrijzing en afschilfering door harsen.
- **Gebruiksvriendelijk:** Zeer makkelijk toepasbaar op alle houtsoorten.
- **Prijsgunstig:** Economische oplossing voor kostbare houtstructuren.

TOEPASSINGEN :

Speciaal ontwikkeld voor (sub)tropische houtsoorten waar klassieke systemen falen door opkomende harsen bij warmte.

- **Leveringsvorm:** Diverse kleuren (zowel dekkend als niet-dekkend).
- **Ondergrond:** Schoon, droog, stof- en vetvrij hout.

VOORBEHANDELING & SYSTEEM :

Nieuw hout: Eerst 1 laag TERMITEX SPECIAL aanbrengen.

Na droging licht opschuren (korrel 180 of fijne staalwol) en grondig afstoffen alvorens TROPOL aan te brengen.

VERWERKING :

- **Methode:** Borstel, pistool of drenking.
- **Aantal lagen:** 2 à 3 lagen met 24 uur tussentijd.
- **Tussenlagen:** Eventueel licht opschuren (K180).
- **REPARATIE:** Mogelijk met hetzelfde materiaal.

ONDERHOUD & OPSLAG :

- **Onderhoud:** Na verwerking (meestal enkele jaren) 1 à 2 nieuwe lagen aanbrengen.
- **Reiniging:** White Spirit of Verdunning D2.
- **Houdbaarheid:** 12 mnd in originele verpakking (+5°C tot +25°C).

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be