

T600

Waternverduerbare, sneldrogende 2K polyurethaanlak

Systeem:

Twee-komponent (2K)

Basis:

Polyurethaan

Stofdroog:

Ca. 35 min.

PRODUCT :

T600 is een hoogwaardige, waternverduerbare en sneldrogende 2-componenten polyurethaanlak (verf/vernis). Het product vormt een zeer harde, taai-elastische film met een uitzonderlijke weerstand tegen water, zepen, chemicaliën en mechanische belasting.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Systeem / Basis	2K / Polyurethaan
Uitharding	Chemische verharding
Dichtheid	1,06 - 1,20 kg/l
Viscositeit (23°C)	200 ± 75 mPa.s
Stofdroog (20°C)	Ca. 35 minuten
Droog (20°C)	Ca. 3 uur
Volledige hardheid	Na 7 dagen

EIGENSCHAPPEN :

- Hoge weerstand tegen water, vlekken (voeding), benzine, oliën en vetten.
- Bijzonder vlekbestendig, kras- en slijtvast.
- Vormt een zeer harde film.
- Bestand tegen scheikundige middelen.

TOEPASSINGEN :

- **Parketvloeren:** Als plastificatiemiddel.
- **Meubels & trappen:** Hoge krasvastheid.
- **Hout:** Voor inlandse en tropische soorten.
- **Betonvloeren:** Tegen waterindringing en voor stofvrij maken.
- **Metaal:** Ferro & non-ferro (Geen roestwerende werking!).

VERWERKING :

Methode	Borstel, rol of pistool
Temperatuur	+10°C tot +25°C
Reiniging	Water
Mengsel	Na mengen direct verbruiken

AANVULLENDE INFORMATIE :

- **Ondergrond:** Schoon, droog, stof- en vetvrij. Hechtingstest vooraf aangeraden.
- **Leveringsvorm:** Kleurloos. Beschikbaar in mat, glanzend of satijn (op aanvraag).
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in ongeopende verpakking (+5°C tot +25°C). **Niet bewaarbaar na menging.**

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be