

HAMERSLAG LAK

Vluchtrogende decoratieve effectlak op basis van aluminium

Basis

Solventgedragen / Aluminium

Verdunning

Verdunning D9

Uiterlijk

Karakteristiek hamerslageffect

OMSCHRIJVING :

HAMERSLAG LAK is een solventgedragen, vluchtrogende effectlak die bij uitharding een karakteristiek gebobbeld oppervlak vormt. Deze lak is geformuleerd op basis van hoogwaardige harsen en aluminiumpigmenten. Het resultaat is een harde, decoratieve laag die kleine oneffenheden in de ondergrond (zoals gietfouten, lasspatten of lichte krassen) uitstekend maskeert.

TOEPASSINGEN :

- Machines, machineonderdelen en motoren
- Metalen kasten en gereedschapspanelen
- Industriële constructies en appendages
- Laboratoriumapparatuur en metalen kantoormeubilair

TECHNISCHE GEGEVENS :

Bindmiddel	Specifieke kunstharscombinatie
Pigmentering	Aluminiumflakes en effect-additieven
Rendement	ca. 8 - 11 m ² /L (afhankelijk van laagdikte en ondergrond)
Droogtijd (stofdroog)	ca. 20 - 30 minuten (@ 20°C)
Overschilderbaar	Na volledige doordroging of 'nat-in-nat' volgens spuitvoorschrift
Verdunning / Reiniging	Verdunning D9

VERWERKING :

- **Voorbereiding:** De ondergrond moet zuiver, droog en vetvrij zijn. Voor een optimale bescherming op blank staal wordt een geschikte anticorrosieve primer aangeraden.
- **Mengen:** Voor gebruik grondig en rustig oproeren. Vermijd het inslaan van luchtbelletjes met mechanische mixers op hoog toerental, daar dit het effect kan verstoren.
- **Applicatie:**
 - Spuiten: Bij voorkeur aanbrengen met een conventioneel spuitpistool. De spuitdruk beïnvloedt direct de grootte van het hamerslageffect.
 - Kwast/Rol: Breng een goedgevulde laag aan. Niet te veel nastrijken om het effect de kans te geven zich te vormen tijdens het vloeien.
- **Verdunning:** Instellen op de juiste viscositeit met **Verdunning D9**. Gebruik van niet-geschikte verdunningen kan de vorming van het hamerslageffect negatief beïnvloeden.

GEVAAR: Ontvlambaar. Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en houd verwijderd van ontstekingsbronnen.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be