

T 402

Vinyl-copolymeer systeem voor beton en staalstructuren

Basis:

Vinyl-copolymeer

Uiterlijk:

Satijnglans

Type:

Watervast & Chemicaliënbestendig

PRODUCTOMSCHRIJVING :

T 402 is een sneldrogend verfsysteem op basis van vinyl-copolymeren, specifiek geformuleerd voor de duurzame bescherming en decoratie van beton- en staalstructuren. Het product is volledig watervast en uitstekend bestand tegen verdunde chemicaliën. T 402 is uitermate geschikt voor minerale ondergronden zoals zwembaden en fontein, en dient eveneens als hoogwaardige afwerklaag op metaalstructuren. Een groot voordeel is dat het systeem ook na lange tijd probleemloos overschilderd kan worden zonder risico op tussenhechting-problemen.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Soortelijk gewicht	1.2 - 1.3 kg/l
Vaste stof gehalte	52 - 60 gew. %
Uitzicht	Satijnglans
Stofdroog	15 - 25 min
Kleefvrij	2 - 3 uur
Doordroog / Belastbaar	12 uur
Kleur	Alle RAL kleuren (excl. metallic)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN :

- **Veelzijdig:** Geschikt voor beton (muren, zwembaden) en metaal.
- **Duurzaam:** Watervast en chemisch resistent.
- **Snelheid:** Zeer korte stofdroogtijd.
- **Overschilderbaarheid:** Uitstekende hechting, ook na jaren.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING :

De ondergrond moet droog, voldoende verouderd en vrij van stof, vet of cementslam zijn.

- **Beton/Baksteen (nieuw):** Impregnatielaag aanbevolen (ACS-fix of afgedunde T 402).
- **Verbruik impregnatie:** 150-200 gr/m².
- **Oude verflagen:** Reinigen, kalk en loszittende delen verwijderen.
- **Metaal:** Ontroesten, ontvetten en voorzien van geschikte grondlaag.

VERWERKING :

- **Methode:** Borstel, rol (gebruiksklaar) of spuit.
- **Verbruik:** 200 - 300 gr/m² per laag.
- **Overschilderbaar:** Na minimum 6 uur.
- **Verdunner (spuiten/reiniging):** Verdunning 100.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be