

CURING COMPOUND SF25

Nabehandeling voor industriële betonvloeren op solventbasis

Basis
Synthetische hars / Oplosmiddel

Verbruik
± 100 ml/m²

Vlampunt
> 41° C

PRODUCTOMSCHRIJVING

CURING COMPOUND SF25 is een gespecialiseerd nabehandelingsproduct op basis van synthetische harsen in minerale oplosmiddelen. Het product is ontwikkeld om de verdamping van water uit vers gestort en gepolijst beton te reguleren, wat essentieel is voor een optimale uitharding van industriële betonvloeren.

EIGENSCHAPPEN

- **Hydratatiecontrole:** Voorkomt vroegtijdige uitdroging van nieuw gepolijst beton.
- **Structurele integriteit:** Reduceert de kans op krimp-scheuren en oppervlaktefouten.
- **Filmvorming:** Creëert een gesloten, waterdampdichte film op het oppervlak.
- **Kwaliteitsverbetering:** Optimaliseert de betonkwaliteit tijdens het uithardingsproces.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur / Uitzicht	Lichtgeel, doorschijnend
Dichtheid (20°C)	0,837 kg/L
VOC-gehalte	670 g/L
Viscositeit (25°C)	0,95 mm²/s
Vlampunt	> 41° C (solventhoudend)
Houdbaarheid	12 maanden (koel en droog bewaren)
Verpakking	20 L - 200 L

VERWERKING

AANBRENGEN

Gelijkmatig aanbrengen onmiddellijk na het verdampen van het "bleeding water". Voor een optimaal resultaat dient het product bij voorkeur met een **rugsproeier** te worden verneveld.

INSTRUCTIES

- **Temperatuur:** Verwerkbaar tussen + 1°C tot + 35°C.
- **Verbruik:** Richtwaarde is ca. 100 ml per m².

BELANGRIJKE OPMERKING: Na ongeveer acht weken (afhankelijk van condities en belasting) wordt de film stofferig. Bij overmatig verbruik kan de film kleverig aanvoelen; in dat geval kan deze verwijderd worden met **CURING REMOVER**.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be